

L 17 AQUA COMBI-CLOU

vodouředitelná laková lazura na dřevo pro vnitřní prostředí

Charakteristika

- Laková lazura určená k ochrannému a dekorativnímu nátěru předmětů ze surového dřeva, ale i k oživení už dřívě lakovaných dřevěných panelů, přepažení, dveří, oken, nábytku i dětských hraček ve vnitřním prostředí.
- Nejjemnější pigmenty zaručují světlostálou transparentně barevnou povrchovou úpravu předmětů.
- Laková lazura odpovídá požadavkům normy DIN 68861 díl 1B (odolnost chemikáliím), je odolná slinám a potu podle normy DIN 53160, je neškodná životnímu prostředí, protože neobsahuje škodliviny.
- Laková lazura je nehořlavá, jelikož neobsahuje rozpouštědla.
- K dispozici je 15 mezi sebou navzájem mísitelných odstínů: č.1 červená, č.2 žlutá, č.3 zelená, č.4 modrá, č.5 černá, č.6 mahagon, č.7 tmavá ořechová hnědá, č.8 borovice, č.9 dub střední, č.10 mahagonová hnědá, č.11 kaštanová hnědá, č.13 palisandr, č.15. bezbarvá, č.16 bílá, č.18 buk.

Zpracování

Používejte pouze čisté a korozivzdorné nářadí!

Plochy určené k opracování musejí být dobře obroušené (papírem zrnitosti 220) a zbavené brusného prachu, oleje, tuku a jiných nečistot.

Před každým použitím lazuru dobře rozmíchejte! K natírání použijte nekovový nebo korozivzdorný měkký plochý štětec s umělým vláknem (např. perlonový štětec pro vodouředitelné laky).

Lazuru nanášejte rovnoměrně, ne sytě, bez většího tlaku, dlouze ve směru vláken dřeva a přebytek rovnoměrně vetřete do dřeva (egalizujte).

Lze zpracovávat stříkáním - tryskou o průměru 1,2 - 1,5 mm při tlaku vzduchu 1,5 - 2,0 bar.

Ředění

V případě potřeby lze přidat asi 5 % čisté vody. Laková lazura je připravená k přímému použití a nemusí se ředit.

Návod k práci

• Surové dřevo ve vnitřním prostředí

Dřevo musí být před natíráním čisté, suché, přebroušené a zbavené brusného prachu. AQUA Combi-CLOU naneste 2x, mezi nátěry proveďte lehký mezibrus papírem zrnitosti 240.

• Obnovovací nátěry

Oprýskané nebo poškozené nátěry dobře odbruste, zbývající nátěry nejdříve pečlivě očistěte, přebruste a odstraňte prach. Potom naneste 1-2x AQUA Combi-CLOU. Před každou následující vrstvou proveďte mezibrus papírem zrnitosti 240.

Doba schnutí

Na prach laková lazura zasychá přibližně za 20 minut, po dvou hodinách můžete předmět uchopit .

Úplné proschnutí přes noc. Rychlost zasychání je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Po použití

Obal dobře uzavřete. Náčiní **ihned** očistěte vodou. Zaschlou lazuru můžete odstranit nitro-ředidlem (CLOU Zellulosenlack-Verdünnung Nr.790).

Vydatnost: 1 litr vystačí na přibližně 12 m² při jednom nátěru.

Důležitá upozornění:

Také při zpracování této lazury bez škodlivin zachovávejte obvyklá hygienická pravidla. Skladujte v suchu a chladnu. Chraňte před mrazem!

Ředidla (nitro-ředidlo, terpentýn apod.) se nesmějí do lazury nikdy vmíchat.

Nelze zpracovávat při teplotě nižší než + 8 °C .

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevylévejte do kanalizace.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá.

Nehořlavé.