

OSB-Lack

lak na OSB desky hedvábně lesklý

Charakteristika:

Lak na OSB desky CLOU® OSB-Lack vytvoří nátěr s otevřenými póry, odpuzující vodu i špínu, odolný oděru, odolný obvyklým domácím čistícím prostředkům i nápojovým alkoholům. Je bezbarvý, hedvábně lesklý, vysoce zatížitelný, určený pro vnitřní prostředí.

Obsažené rozpouštědlo je nearomatické a bez zápachu. To znamená: špičková funkčnost bez zatížení zápachem. Mezní hodnota emisí pro výrobek (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje méně než 500 g/l VOC. Hodnota emisí do ovzduší VOC splňuje normu EU.

Odpovídá normě DIN 68861-1B (odolnost chemikáliím), normě DIN 4102-B2 (požární odolnost), normě DIN V53160 (odolnost slinám a potu) a normě DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost hraček).

Oblasti použití:

Pro transparentní vytvrzení povrchu normálně až silně zatěžovaných OSB desek v oblasti privátního bydlení, např. pohledové podlahy, regály, stojany, obklady stěn a stropů.

Příprava povrchu:

Podklad musí být suchý, čistý, bez špíny, vosků, olejů a tuků a musí být celoplošně přebroušený papírem zrnitosti 150-180, aby byly odstraněny drobné výstupky.

Způsob nanášení

válečkem, štětcem

Použití:

Před odebráním intenzivně promíchejte. Připravenou plochu nejprve základujte lakem OSB-Lack s 20% ředidla, po úplném zaschnutí pečlivě přebrouste (zrnitost 240) a odstraňte prach. Základovanou plochu podle její savosti přelakujte 2-3x lakem OSB-Lack s 10% ředidla. Mezi jednotlivými lakovými vrstvami vždy přebrouste (zrnitost 240) a odstraňte prach.

Schnutí:

Zaschnutí na prach po 1 hodině.

K dalšímu přelakování po 12 hodinách (schnutí přes noc).

Ředění a čištění náradí:

ředidlem CLOU EV-Verdünnung

Spotřeba

1 litr vystačí na asi 7 m² na jednu vrstvu podle povrchové struktury a savosti podkladu .

Bezpečnostní upozornění:

Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru použijte písek, CO₂ nebo hasicí prášek, nikdy nepoužívat vodu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim, může vyvolat alergické reakce.

Skladování:

Trvanlivost v originálně uzavřeném obalu minimálně 3 roky.

Odstraňování:

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Tekuté zbytky předávejte na sběrné místo starých laků (číslo odpadu 08 01 11).

Použité hadry před odstraněním namočte do vody (nebezpečí samovznícení).

UN 1263 barvy, třída 3, III ADR