



SPECIAL VINYL na měkčené plasty

Popis výrobku

CEYS SPECIAL VINYL na měkčené plasty je lepidlo na bázi roztoku PVC pryskyřic v organických rozpouštědlech.

Technické vlastnosti

Vzhled: mírně tixotropní transparentní kapalina charakteristického zápachu.

Viskozita Brookfield (4,20, 20 °C, 20 ot/min): 3 000 - 4 000 mPa.s

Hustota: 0,94 - 0,96 kg / l

Sušina (%): 30 ± 31 %

Použití

CEYS SPECIAL VINYL na měkčené plasty slouží k opravě různých trhlin, důlků a děr ve flexibilních plastech, jako je PVC, měkký vinyl apod.

Není zapotřebí žádné záplatování, takže si opravovaný povrch uchovává flexibilitu plasty.

Přípravek je také vhodný na lepení „sanitárních trubek“ a netlakových evakuačních zařízení.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Opravovanou plochu předem očistěte tkaninou zvlhčenou alkoholem nebo mýdlovou vodou. Z nahuštěných předmětů vypusťte před opravou vzduch.

Aplikace:

1. Propíchnutí: naneste na díрку kapku přípravku a nechte před zatížením alespoň 12 hodin zasychat.

2. Trhliny: na malé řezy nebo štěrby naneste kapku lepidla a nechte přibližně 2 hodiny zasychat. Pokud je řez velmi dlouhý nebo hrany drží obtížně u sebe, položte kusy pásky v 2cm až 3cm intervalech. Naneste na nepokryté plochy první vrstvu a 2 hodiny počkejte, potom pásku sejměte a naneste v těchto bodech. Následně 2 hodiny počkejte a podél celé trhliny naneste druhou vrstvu lepidla. Tato druhá vrstva by měla být o něco silnější a širší. Maximální odolnosti se dosáhne po 12 hodinách. Pokud vám vadí lesk filmu lepidla, obrušte opravovanou plochu velmi jemným smirkovým papírem.

Rozpouštění a čištění

Výrobek je připraven k přímému použití. Zbytky vlhkého lepidla můžete očistit tkaninou smočenou v mýdlové vodě nebo alkoholu.

Skladování

Při skladování v původním uzavřeném obalu za normálních podmínek skladování hořlavin je životnost výrobku delší než 1 rok.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek je snadno vznětlivý a dráždivý. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Chraňte před zdroji zapálení, nekuřte.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předěje se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.